

FIBRAN^{geo} B-040

Meke izolacione ploče od kamene vune



Opis proizvoda

FIBRAN^{geo} B-040 Meke izolacione ploče od kamene vune je industrijski proizvedena od ispredenih vlakana topljenog kamena.

Klasifikovan je kao proizvod od mineralne vune za izolaciju u građevinarstvu, prema Evropskom, odnosno Srpskom standardu SRPS EN 13162 (MW – Termoizolacioni proizvodi od mineralne vune).

Kamena vuna je prirodni neorganski, vlaknasti materijal, opšte poznat po svojim termičkim i zvučnim izolacionim svojstvima, kao i izuzetnim karakteristikama po pitanju zaštite od požara.

FIBRAN^{geo} B-040 se proizvodi od mineralnog kamena, koji se prvobitno topi u električnoj peći na 1520°C i potom ispređa u vlakna. Sama vlakna kamene vune, uz dodatne adhezivne smole, ulja i specijalne siliconske komponente koje obezbeđuju hidrofobnost, postaju koshezivna, elastična, ne-higroskopna i vodoodbojna u formi ploča, završno dobro upakovanih PE folijom u pakete. Ne-upotreba fosilnih goriva (npr. koksa), kao glavnog proizvodnog energenta, minimizira zagađenje emisijom štetnih gasova u okruženje.

Prednosti

- Odličan termoizolator
- Odličan apsorber zvuka i zvučni izolator
- Negoriv materijal uz odličnu požarnu otpornost
- Otvorene sačaste struktura materijala sa veoma malom otpornošću na difuziju vodene pare, sličnu otporu u vazduhu ($\mu=1$), doprinosi da konstruktivni sklopovi dišu
- Vodoodbojan i ne-higroskopan
- Prirodan, neorganski, bez mirisa, hemijski inertan (praktično PH neutralan)
- Lagan, lak za rukovanje, sečenje i ugradnju
- Otporan na vibracije
- Ne dozvoljava razvoj mikro-organizama, insekata ili glodara
- Reciklira se
- Ekološki za životnu sredinu i krajnjeg korisnika

Primena

FIBRAN_{geo} B-040 namenjen je za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija

- A) Termo-akustička-protivpožarna izolacija ispunjena kod zidnih konstrukcija, kao što su:
- Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
 - Zidani sendvič zid sa termoizolacionom ispunom
 - Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom (gipsane ploče, drvene obloge, itd.)
 - Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, metalne ploče, itd.)
 - Izolacija zidanog zida sa perforiranim suvom oblogom (gipsane ploče, metalne ploče, itd.)
- B) Termo-akustička-protivpožarna izolacija ispunjena kod krovnih, podnih i plafonskih konstrukcija, kao što su:
- Između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, kosnika, itd.)
 - Izolacija po plafonu tavana
 - Između drvenih podnih greda
 - Spoljnog samostojećeg stuba, ispod suvomontažne obloge
 - Plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče, itd.)
 - Preko neperforiranog spušenog plafona
 - Preko perforiranog spušenog plafona
- C) Sistema kao što su:
- Akustičkih-termo-protivpožarnih izolacionih panela
 - Akustičkih-termo-protivpožarnih izolacionih vrata

Pakovanje

Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [mm]	Ploča/paketu [kom]	Količina/paketu [m2]	Paketa/paleti [kom]	Količina/paleti [m2]
40	600	1200	12	8,64	10	86,40
50	600	1200	10	7,20	10	72,00
60	600	1200	8	5,76	10	57,60
70	600	1200	7	5,04	10	50,40
80	600	1200	6	4,32	10	43,20
100	600	1200	5	3,60	10	36,00
120	600	1200	4	2,88	10	28,80
140	600	1200	3	2,16	12	25,92
160	600	1200	3	2,16	10	21,60



Dostupnost u drugim dimenzijama proveriti prilikom upita.

Kaširanje

FIBRAN_{geo} B-040 je dostupan u sledećim standardnim opcijama kaširanja za posebne zahteve primene:

- **FIBRAN_{geo} B-040-AL** Aluminijumska folija armirana staklenom mrežicom
- **FIBRAN_{geo} B-040-AX** Aluminijum natron papirna folija armirana staklenom mrežicom
- **FIBRAN_{geo} B-040-YM** Crni stakleni voal
- **FIBRAN_{geo} B-040-YA** Beli stakleni voal
- **FIBRAN_{geo} B-040-XA** Kraft papir



Kod označavanja:

MW(Mineral Wool) - EN 13162 - T4 - WS - WL(P) - MU1 - AW1 - AF15

Tehničke karakteristike	Simbol EN-13162	Jedinica	Vrednost	EN standard
Deklarisana toplotna provodljivost pri 10°C	λ_D	W/(mK)	0,034	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Nominalna debljina	d_N	mm	40 - 200	EN 823
Požarna klasifikacija	-	Klasa	A1 (Negoriv)	EN 13501-1
Temperatura topljenja	-	°C	>1000	DIN 4102-17
Specifični toplotni kapacitet	c	kJ/kg*K	0,84	-
Tolerancija debljine	T	Klasa	T4 (-3 , +5 mm)	EN 13162
Zatezna čvrstoća paralelna na površinu	σ_t	kPa	12	EN 1608
Kratkoročno upijanje vode za 24 h	WS	kg/m ²	<1	EN 1609
Dugoročno upijanje vode za 28 dana	WL(P)	kg/m ²	<3	EN 12087
Faktor otpornosti na difuziju vodene pare μ	MU	-	1	EN 12086
Otpornost na protok vazduha, r	AF_r	kPa s/m ²	15	EN 29053
Koeficijent ponderisane apsorpcije zvuka α_w (Ploča debljine 50 mm)	AW NRC	-	1 (Klasa A) 0,95	EN ISO 11654 EN ISO 354
Gustina, ρ	-	kg/m ³	40	EN 1602


Otpor prolazu toplote R

Nominalna debljina	d_N	mm	40	50	60	70	80	100	120	140	160	EN 823
Otpor prolazu toplote	R_D	m ² K/W	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,85	3,40	4,00	4,55	EN 13162

Koeficijent apsorpcije zvuka α_s (EN ISO 354)

(Debljina ploče 50 mm)

Izveštaj sa testa: I.G. / 168184



Frekvencija (Hz)	α_s	α_p	α_w
125	0,22	0,25	
250	0,75	0,70	0,80
500	1,02	1,00	1,00
1000	1,11	1,00	1,00
2000	1,04	1,00	1,00
4000	1,02	1,00	0,90

Koeficijent ponderisane apsorpcije zvuka $\alpha_w = 1$ - Klasa A (EN ISO 11654)

Koeficijent redukcije buke **NRC = 0,95** (ASTM 423)



Sertifikacija

Svi FIBRAN^{geo} termoizolacioni proizvodi od kamene vune ispunjavaju zahteve KVALITETA I BEZBEDNOSTI Evropskih standarda.

Kvalitet FIBRAN^{geo} proizvoda je obezbeđen u skladu sa (SRPS) EN 13162 i (SRPS) EN 13172 standardima. Ovi standardi utvrđuju vrstu i učestalost merenja od strane priznatih i nezavisnih institucija, kao i FIBRAN-ovih laboratorija.

CE Sertifikacija

Svi FIBRAN^{geo} izolacioni proizvodi od kamene vune su u skladu sa Evropskom Direktivom 89/106/EEC od 2004. U skladu sa gore navedenom Direktivom o građevinskim proizvodima (Construction Products Directive), sve vrste FIBRAN^{geo} proizvoda od kamene vune poseduju CE znak. Dalje, oni su u skladu sa evropskim/srpskim standardom SRPS EN 13162, koji se odnosi na izolacione proizvode od mineralne vune za primenu u građevinarstvu.

- Imenovana tela (Notified Bodies): Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München (FIW):
Identifikacioni broj 0751
- Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA BAU):
Identifikacioni broj 0764

EUCEB Sertifikacija

Svi FIBRAN^{geo} izolacioni proizvodi od kamene vune takođe poseduju sertifikacioni znak EUCEB (Evropsko sertifikaciono telo za proizvode od kamene vune). EUCEB je nezavisna organizacija čije procedure obezbeđuju usklađenost izolacionih proizvoda od mineralne vune sa Napomenom Q, Direktive 97/69/EC, u vezi sa biorazgradljivošću vlakana i nesvrstavanjem u “kancerogene” materijale.

Pored toga, prema EC Propisu 790/2009 (10. avgust, 2009) oni nisu klasifikovani među proizvode koji izazivaju iritaciju kože.

ISO 9001:2008 Sertifikacija

Sistem upravljanja kvalitetom kompanije FIBRAN S.A. u skladu je sa EN ISO 9001:2008 za projektovanje i izradu mineralne vune (eng. MW), sertifikovan od nezavisnog tela TÜV NORD CERT, sa inicijalnim sertifikatom registracionog broja 04 100 960680.

Rukovanje i skladištenje

FIBRAN^{geo} proizvodi trebalo bi da se skladište u zatvorenom prostoru. Ukoliko se skladište na otvorenom, moraju biti zaštićeni od prodora atmosferske vode. Palete čvrsto upakovane PE folijom, otpornom na vremenske prilike, mogu biti skladištene na otvorenom. Pojedinačni paketi trebalo bi da budu smešteni na ravnoj paleti bez direktnog kontakta sa zemljom.

Ako se deo proizvoda nakvasi, mora biti osušen pre ugradnje. Kamena vuna se brzo suši i njene izolacione osobine ostaju nepromenjene posle sušenja.

FIBRAN^{geo} proizvodi su hemijski inertni i ne dozvoljavaju razvoj mikroorganizama, insekata ili glodara.

Rukovanje, utovar i istovar proizvoda treba vršiti pažljivo da bi se izbeglo oštećenje kako pakovanja, tako i ivica ploča.

Primena i lična zaštita


Za izbor i primenu FIBRAN^{geo} proizvoda, potrebno je razmotriti sve postavljene zahteve.

FIBRAN^{geo} proizvodi treba da budu zaštićeni od izloženosti atmosferskoj vodi pre i u toku ugradnje. Pakovanje bi trebalo otvoriti pažljivo, neposredno pre ugradnje.

Gradilište treba održavati čistim. Nepotreban ili dugotrajan kontakt kože i očiju sa parčićima, vlaknima i prašinom proizvoda, trebalo bi izbegavati i koristiti zaštitnu odeću (rukavice, zaštitne naočare, kape).

Trebalo bi obezbediti provetrenost radnog prostora, dok bi alat za sečenje trebalo da bude sa mehaničkim sistemom za usisavanje prašine.

Otpad od proizvoda od kamene vune se ne smatra opasnim. Uklanjanje otpada treba sprovoditi u skladu sa državnim i lokalnim propisima.



THESSALONIKI
FIBRAN S.A.
6th km Thessaloniki-Oreokastro Rd.
P.O. Box 40306, A.C. 560 10
Thessaloniki, Greece
Tel. +30 2310 682 425 , 692 700
Fax. +30 2310 683 131

BEOGRAD
FIBRAN S.A. Predstavništvo,
Mirka Banjevića 7.,
11050, Zvezdara
Beograd, Srbija
Tel. +381 63 477 733

fibran[®]

fibran@fibran.rs
www.fibran.gr

FIBRAN zadržava pravo da zameni ili dopuni specifikaciju proizvoda bez prethodne najave. Informacije u ovom katalogu odgovaraju našim saznanjima u trenutku štampanja. Iako će FIBRAN nastojati da obezbedi ažurirana izdanja, odgovornost je korisnika da proverí sa kompanijom validnost informacija pre upotrebe materijala.